Публичное акционерное общество «УФАОРГСИНТЕЗ»
Испытательный центр нефтехимической продукции, сырья и объектов окружающей среды
450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа
Аттестат аккредитации № RA.RU.21УФ03

Лаборатория контроля качества продукции производства этилен-пропиленового каучука

ПАСПОРТ № 455

Каучук синтетический этилен-пропилен-диеновый СКЭПТ ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм. 1,2

Марка	СКЭПТ-50	**Код ОКПД2**	20.17.10.173
№ партии	**455**	**Дата выпуска, отбора, анализа**	10.11.2018 г.
Количество мест	240	**Масса нетто**	6000 кг
Номера брикетов	90481-90720	**Обозначение НД, по которому отобрана проба**	ГОСТ 27109

№№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытаний	Норма по ТУ	Фактическое значение
1	Вязкость по Муни МБ 1+4 (100°С), единиц Муни, в пределах	ГОСТ 10722, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.3	46-55	49
2	Массовая доля дициклопентадиеновых звеньев, %, в пределах	ТУ 2294-087-05766563-2010 изм.2, п. 5.4.2	5,8-7,2	6,4
3	Потеря массы при сушке, %, не более	ГОСТ 19338, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.5	0,7	0,4
4	Массовая доля золы, %, не более	ГОСТ 19816.4, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.6	0,2	гарантия
5	Массовая доля ванадия, %, не более	ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2, п. 5.7	0,008	0,002
6	Массовая доля спирто-толуольного экстракта, %, не более	ГОСТ 19920.6, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.8	4,0	гарантия
7	Массовая доля антиоксиданта ирганокса-1520, %, не менее	ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2, п. 5.9.3	0,10	0,18
8	Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885), кгс/см^2, не менее	ГОСТ 270, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.10.3	190	212
9	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 270, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.10.3	350	420
10	Разброс вязкости внутри партии, единиц Муни, не более	ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.3	5	2
11	Массовая доля пропиленовых звеньев, %, в пределах	ТУ 2294-087-05766563-2010 изм.2, п. 5.12	42-50	49

Заключение: продукт соответствует ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.№1,№2

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 14001:2015 сертификат №№ 31100600 UM15, BS OHSAS 18001:2007 сертификат № 31100600 BSOH.

Область применения:
предназначен для изготовления резино-технических изделий

Характеристика пожаровзрывоопасности:
По ГОСТ 12.1.044 каучук относится к группе твёрдых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. В процессе производства и переработки при нагревании каучука выше 230 °С возможно выделение летучих продуктов, в том числе предельных (этан, пропан) и непредельных (этилен, пропилен) углеводородов, оксидов углерода. При контакте с открытым огнём загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением вышеуказанных продуктов термодеструкции.

Правила хранения:
Хранить материал в бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем в сухом, проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов и температуре не выше 30°С:
- каучук, упакованный в мешки - в штабелях высотой не более 1,2 м;
- каучук, упакованный в ящичные поддоны - штабелями 3-4 поддона по высоте.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Инженер лаборатории контроля качества
продукции производства этилен-пропиленового каучука
управления по качеству:
(доверенность №159/18 от 16.07.2018)
Дата выдачи паспорта «12 » ноября 2018 г

Правила транспортирования:
Все виды транспорта в крытом исполнении.
Вид отправок по железной дороге – повагонный. При транспортировании каучука, упакованного в различные виды мешков, в железнодорожных вагонах, его загружают в вагон до полной вместимости без пакетирования.
При транспортировании каучука, упакованного в ящичные поддоны, в железнодорожных вагонах, поддоны устанавливают в 2-3 ряда по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ 21650.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов:
Непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Э.Ф. Дмитриева м.п

Публичное акционерное общество «УФАОРГСИНТЕЗ»
Испытательный центр нефтехимической продукции, сырья и объектов окружающей среды
450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа
Аттестат аккредитации № RA.RU.21УФ03

Лаборатория контроля качества продукции производства этилен-пропиленового каучука

ПАСПОРТ №436

Каучук синтетический этилен-пропилен-диеновый СКЭПТ

ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм. 1,2

Марка	СКЭПТ-40	**Код ОКПД2**	20.17.10.173
№ партии	**436**	**Дата выпуска, отбора, анализа**	02.11.2018 г.
Количество мест	210	**Масса нетто**	5250 кг
Номера брикетов	86841-87050	**Обозначение НД, по которому отобрана проба**	ГОСТ 27109

№№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытаний	Норма по ТУ	Фактическое значение
1	Вязкость по Муни МБ 1+4 (100°), в пределах	ГОСТ 10722, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.3	36-45	39
2	Массовая доля дициклопентадиеновых звеньев, %, в пределах	ТУ 2294-087-05766563-2010 изм.2, п. 5.4.2	5,8-7,2	6,5
3	Потеря массы при сушке, %, не более	ГОСТ 19338, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.5	0,7	0,3
4	Массовая доля золы, %, не более	ГОСТ 19816.4, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.6	0,2	гарантия
5	Массовая доля ванадия, %, не более	ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2, п. 5.7	0,008	0,001
6	Массовая доля спирто-толуольного экстракта, %, не более	ГОСТ 19920.6, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.8	4,0	гарантия
7	Массовая доля антиоксиданта ирганокса-1520, %, не менее	ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2, п. 5.9.3	0,10	0,17
8	Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885), кгс/см^2, не менее	ГОСТ 270, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.10.3	180	198
9	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 270, ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.10.3	350	420
10	Разброс вязкости внутри партии, единиц Муни, не более	ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.1,2 п.5.3	5	1
11	Массовая доля пропиленовых звеньев, %, в пределах	ТУ 2294-087-05766563-2010 изм.2, п. 5.12	42-50	49

Заключение: продукт соответствует ТУ 2294-087-05766563-2010 с изм.№1,№2

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 14001:2015 сертификат №№ 31100600 UM15, BS OHSAS 18001:2007 сертификат № 31100600 BSOH.

Область применения:
предназначен для изготовления резино-технических изделий

Характеристика пожаровзрывоопасности:
По ГОСТ 12.1.044 каучук относится к группе твёрдых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. В процессе производства и переработки при нагревании каучука выше 230 °С возможно выделение летучих продуктов, в том числе предельных (этан, пропан) и непредельных (этилен, пропилен) углеводородов, оксидов углерода. При контакте с открытым огнём загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением вышеуказанных продуктов термодеструкции.

Правила хранения:
Хранить материал в бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем в сухом, проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов и температуре не выше 30°С:
- каучук, упакованный в мешки - в штабелях высотой не более 1,2 м;
- каучук, упакованный в ящичные поддоны - штабелями 3-4 поддона по высоте.

Правила транспортирования:
Все виды транспорта в крытом исполнении.
Вид отправок по железной дороге – повагонный. При транспортировании каучука, упакованного в различные виды мешков, в железнодорожных вагонах, его загружают в вагон до полной вместимости без пакетирования.
При транспортировании каучука, упакованного в ящичные поддоны, в железнодорожных вагонах, поддоны устанавливают в 2-3 ряда по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ 21650.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов:
Непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Инженер лаборатории контроля качества
продукции производства этилен-пропиленового каучука
управления по качеству:
(доверенность №159/18 от 16.07.2018) Э.Ф. Дмитриева м.п
Дата выдачи паспорта «06» ноября 2018 г