

Перевод на русский язык

## СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Richnox 1330 G

Дата: 2018/04/12

1061228003

Номер заказа: 2042

Дата производства	2018/02/21	2018/02/22	2018/03/05	2018/03/06
Номер партии	802001	802002	802003	803001
Коробка (50 кг)	60	60	60	60
Внешний вид	Белые гранулы	Белые гранулы	Белые гранулы	Белые гранулы
Температура плавления (241-245 ° C )	243,2	243,8	243,6	243,1
Летучие вещества (0,3% макс)	0,05	0,03	0,03	0,05
Цвет пропускания раствора 425 нМ (96% миним) 500 нМ (98% миним)	99,15 99,76	99,18 99,78	98,96 99,65	98,93 99,62
Прозрачность раствора	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Содержание основного вещества ( 98 % миним)	99,55	99,58	99,62	99,51
Зольность ( 0,1% макс)	0,009	0,008	0,009	0,01

RICHYU CHEMICAL CO., LTD.

Подпись



Генеральный директор

А.С.Той

Копия верна